

LARGUEROS CLICK	Departamento de Ingeniería	1.2
	Código de producto: FTLCLICK	

Capacidad de carga

Estanterías Simón, S.L certifica que las cargas admisibles (en Kg.) para los LARGUEROS CLICK cumplen con la tabla abajo indicada:

2 + 2 LARGUEROS	FONDO	LONGITUD							
		600	700	800	900	1000	1100	1200	
		300	400	400	340	300	280	240	240
		400	400	400	340	300	280	240	240
		500	320	320	280	270	260	220	220
		600	320	320	280	270	260	220	220
700			260	250	240	200	200		

2 LARGUEROS LARGOS	FONDO	LONGITUD							
		600	700	800	900	1000	1100	1200	
		300	360	360	300	275	250	220	200
		400	300	300	260	250	240	200	180
		500	280	260	250	240	220	180	160
		600	220	220	200	200	190	180	160
700			180	160	160	140	140		

2 LARGUEROS CORTOS	FONDO	LONGITUD							
		600	700	800	900	1000	1100	1200	
		300	160	160	140	120	110	90	90
		400	150	140	140	120	100	90	90
		500	140	120	120	110	100	80	80
		600		120	120	110	100	80	80
700			80	60	60	50	50		

* Dimensiones en milímetros

* Dimensiones en milímetros

La capacidad de carga queda debidamente certificada cumpliendo los siguientes aspectos:

- * Uso obligatorio de 2+2 largueros en el primer y último estante.
- * Carga uniformemente repartida sobre la superficie de la bandeja.
- * Distancia de la primera bandeja al suelo menor de 200mm.

Datos técnicos de materia prima

Estanterías Simón, S.L certifica que la materia prima utilizada en la fabricación de sus artículos proviene de productos certificados en observancia a las normas de calidad internacionales y a las específicas internas de materia prima.

LARGUEROS CLICK	Departamento de Ingeniería	2.2
	Código de producto: FTLCLICK	

Norma UNE EN 10130

ACERO LAMINADO DECAPADO tipo DC 01

Carga de rotura: 270 a 410 N/mm²

Límite elástico: 280 N/mm²

Flecha longitudinal máxima: 1'5mm por metro

Flecha transversal máxima: 9'5mm por metro

Norma UNE EN 10142

ACERO GALVANIZADO tipo DX51D+Z275

Carga de rotura: 270 a 500 N/mm²

Límite elástico: 140 a 300 N/mm²

Flecha longitudinal máxima: 1'5mm por metro

Flecha transversal máxima: 9'5mm por metro

El espesor utilizado en los perfiles de acero DC 01es de 1'6±0'05mm para P/35 y de 1'7±0'05mm para P/40 y en acero galvanizado Z 275 es de 1'5±0'05mm para P/35 y de 1'8±0'05mm para P/40.

Directiva 91/155/CEE~2001/58/CE (RD.255/2003)

De acuerdo con la Directiva 91/155/CEE~2001/58/CE (RD.255/2003) la pintura utilizada como recubrimiento se trata de una mezcla de resinas en polvo epoxy-poliéster, pigmentos y cargas, y no contiene ningún componente peligroso para el usuario.

Norma ASTM B117

Cumpliendo con la Norma ASTM B117 los ensayos de corrosión en cámara de niebla salina ofrecen un satisfactorio resultado de 300 horas en dicha cámara.

Norma ISO 2409

En observancia a la Norma ISO 2409 el recubrimiento de pintura utilizado en las piezas presenta un grado de adherencia GT0, lo que garantiza un acabado y adherencia perfecta. El espesor de dicho recubrimiento en largueros click es de 0'0650 micras.

Garantía de Seguridad

Certificación CE de manipulación sin riesgo

Estanterías Simón, S.L garantiza que todos los artículos fabricados y comercializados satisfacen la certificación CE de manipulación sin riesgo, eliminando así cualquier peligro de corte o lesión para la persona que instala o utiliza los productos, pues estos han sido diseñados para que no tengan cantos o aristas cortantes.

Norma UNE - EN ISO 9001

Los productos fabricados en Estanterías Simón, S.L satisfacen severos controles de calidad internos establecidos ya que disponen de instalaciones dotadas de los últimos sistemas tecnológicos en la prensa y en la deformación de la chapa y han sido realizados según los requisitos recogidos para diseño, fabricación y distribución de sistemas de almacenaje según la Norma UNE – EN ISO 9001.



Departamento de Ingeniería